



TECHNICAL DATA SHEET

SEIV EPOXY PRIMER DEKORATIF

Metode aplikasi	: spray
Perbandingan campuran	: 75 part of base dan 25 part of hardener (base : hardener = 3 : 1)
Pengencer	: SEIV Thinner Cat & Dog
Pengenceran	: $\pm 50\%$ untuk aplikasi dengan spray-gun

VI. KEUNGGULAN

1. Ketahanan terhadap karat yang sangat baik
2. Tahan abrasi
3. Lapisan film tebal dan tampilan matt
4. Mudah diampelas
5. Daya rekat yang sangat baik

VII. PERSIAPAN PERMUKAAN & APLIKASI

A. PERSIAPAN PERMUKAAN

Permukaan harus bersih, kering dan bebas dari debu, kotoran, lilin, minyak, dll. Ampelas permukaan dengan material ampelas yang dianjurkan sebelum aplikasi. Partikel debu yang dihasilkan harus dihilang.

B. APLIKASI

1. Aduk rata sebelum dan sesudah diencerkan.
2. Tambahkan hardener, base : hardener epoxy = 3 : 1 (v/v), Aduk rata dan tunggu 5 - 10 menit
3. Tambahkan thinner sesuai kebutuhan, aduk rata
4. Aplikasi pada substrat dan biarkan kering. Jumlah pelapisan yang dianjurkan 3 lapis
5. Banyaknya pelapisan tergantung pada daya tutup dan ketebalan film yang diinginkan.

VIII. PENYIMPANAN & PENGEMASAN

Penyimpanan : Simpan wadah di tempat yang kering yang dilengkapi dengan ventilasi udara yang memadai. Wadah harus tertutup rapat. Jangan simpan di tempat panas.



TECHNICAL DATA SHEET

SEIV EPOXY PRIMER DEKORATIF

Pengemasan : 1 liter set, 5 liter set, 20 liter set

IX. KESEHATAN & KESELAMATAN

Spray diruangan dengan sirkulasi udara yang baik, jangan dihirup. Jika terkena kulit, cuci dengan air bersih & sabun, jika terkena mata cuci dengan air sampai bersih, jika sakit terus berlanjut segera hubungi dokter.

X. DISCLAIMER

Informasi yang tertulis disini berdasarkan pengetahuan praktis dan hasil test laboratorium kami, akan tetapi sebagai product yang seringkali penggunaannya dilakukan diluar dari kondisi yang kami anjurkan, kami tidak dapat menjamin apapun selain kualitas dari product itu sendiri. Kami berhak mengganti data tersebut tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.