



## TECHNICAL DATA SHEET

### SEIV FLINTKOTE

**Kode produk : 445.007.00**

#### I. DESKRIPSI PRODUK

*SEIV Flintkote Undercover Agent* adalah cat berbahan dasar bituminous yang mempunyai karakteristik mampu menahan karat, daya rekat yang baik, dapat menahan air, cepat kering dan tahan panas (sampai 120 °C).

#### II. ANJURAN PENGGUNAAN

Dapat digunakan untuk aplikasi otomotif dan perlindungan. Cocok untuk pengecatan pada substrat baru atau pengecatan ulang.

#### III. SUBSTRAT

Diaplikasikan pada besi/logam, beton, mesin, atap dan talang.

#### IV. DATA PRODUK

Warna	: Hitam
Tampilan	: Bertekstur dan Semi-Gloss
Densitas	: 1.02 – 1.12 g/ml
Kandungan padatan	: ±55 wt. %
Ketebalan per lapis	: DFT 25 - 30 µm
Daya sebar teoritis	: 6 – 7 m <sup>2</sup> / Liter
Waktu kering, Kering sentuh	: 30 - 40 menit pada 30 °C
Kering keras	: Sekitar 2 jam pada 30 °C
Selang waktu pelapisan	: 2 jam

#### V. DATA APLIKASI

Remarks	: Tangani dengan hati –hati. Aduk rata sebelum digunakan
Metode aplikasi	: Kuas
Pengencer	: <b>SEIV Thinner B</b>
Pengenceran	: 20 – 30% untuk aplikasi dengan kuas



## TECHNICAL DATA SHEET

### SEIV FLINTKOTE

#### VI. KEUNGGULAN PRODUK

1. Melindungi dari karat
2. Menutupi bocor atau permukaan substrat yang tidak sempurna
3. Penahan air
4. Tahan lama

#### VII. PERSIAPAN PERMUKAAN & APLIKASI

##### A. PERSIAPAN PERMUKAAN

Permukaan substrat harus bersih, kering dan bebas dari debu, kotoran, lilin, minyak dll. Amplas permukaan dengan material amplas yang sesuai sebelum aplikasi. Debu atau partikel hasil pengamplasan harus dibersihkan.

##### B. APLIKASI

Sistem pengecatan yang dianjurkan :

1. **Cat dasar** : NA
2. **Cat akhir**

**SEIV Flintkote** : 3 lapis atau dapat diaplikasi sesuai kebutuhan. Total pelapisan tergantung pada pori – pori dari substrat atau substrat yang tidak sempurna dan tujuan pengecatan.

Note

1. sebagai waterproofing : aplikasi 3 lapis. Untuk hasil terbaik, tambahkan lapisan beton diatas lapisan cat.
2. Untuk retak di beton : Gunakan pisau palet untuk aplikasi dan tidak perlu diencerkan, berikan selang waktu pelapisan 3 jam per lapis.
3. Untuk meredam suara mesin mobil : aplikasi 3 lapis

#### VIII. PENYIMPANAN & PENGEMASAN

**Penyimpanan** : Simpan wadah di tempat yang kering yang dilengkapi dengan ventilasi udara yang memadai. Wadah harus tertutup rapat. Jangan simpan di tempat panas.

**Pengemasan** : 1 kg, 5 kg dan 20 kg



## TECHNICAL DATA SHEET

### SEIV FLINTKOTE

#### **IX. KESEHATAN & KESELAMATAN**

Spray diruangan dengan sirkulasi udara yang baik, jangan dihirup. Jika terkena kulit, cuci dengan air bersih & sabun, jika terkena mata cuci dengan air sampai bersih, jika sakit terus berlanjut segera hubungi dokter.

#### **X. DISCLAIMER**

Informasi yang tertulis disini berdasarkan pengetahuan praktis dan hasil test laboratorium kami, akan tetapi sebagai product yang seringkali penggunaannya dilakukan diluar dari kondisi yang kami anjurkan, kami tidak dapat menjamin apapun selain kualitas dari product itu sendiri. Kami berhak mengganti data tersebut tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.