



TECHNICAL DATA SHEET

SEIV METAXY

Kode produk : 485.xxx.xx

I. DESKRIPSI PRODUK

SEIV Metaxy adalah cat dasar (primer) 2K berbahan dasar resin epoxy yang memberikan perlindungan terhadap karat, memiliki daya rekat yang sangat baik, lapisan film yang tebal dan tampilan *matt* , mudah untuk diampelas dan tahan terhadap abrasi.

II. ANJURAN PENGGUNAAN

Untuk cat dasar dan aplikasi interior. Cocok untuk pengecatan pada substrat baru maupun pengecatan ulang.

III. SUBSTRAT

Diaplikasikan di logam, baja, kayu dan plastik.

IV. DATA PRODUK

Warna	: Berdasarkan pada kartu warna dan permintaan khusus
Tampilam	: Matt
Densitas	: 1.55 – 1.70 g/ml
Solid content	: ± 65 wt. %
Tingkat kilap (GU 60°)	: NA
Ketebalan per lapis (dengan metode spray)	: DFT 15 - 20 µm
Daya sebar teoritis	: 20 – 25 m ² / Liter set/ lapis
Waktu kering, Kering sentuh	: ± 1 - 2 jam pada 30 °C
Kering keras	: ± 24 jam/ satu hari pada 30 °C
Selang pelapisan (Spray)	: 15 menit

V. DATA APLIKASI

Remarks : Tangani dengan hati – hati. Aduk rata sebelum digunakan



TECHNICAL DATA SHEET

SEIV METAXY

Metode aplikasi	: spray
Perbandingan campuran	: 75 part of base dan 25 part of hardener (base : hardener = 3 : 1)
Pengencer	: SEIV Thinner Cat & Dog
Pengenceran	: ± 50% untuk aplikasi dengan spray-gun

VI. KEUNGGULAN

1. Ketahanan terhadap karat yang sangat baik
2. Tahan abrasi
3. Lapisan film tebal dan tampilan matt
4. Mudah diampelas
5. Daya rekat yang sangat baik

VII. PERSIAPAN PERMUKAAN & APLIKASI

A. PERSIAPAN PERMUKAAN

Permukaan harus bersih, kering dan bebas dari debu, kotoran, lilin, minyak, dll. Ampelas permukaan dengan material ampelas yang dianjurkan sebelum aplikasi. Partikel debu yang dihasilkan harus dihilang.

B. APLIKASI

1. Aduk rata sebelum dan sesudah diencerkan.
2. Tambahkan hardener, base : hardener epoxy = 3 : 1 (v/v), Aduk rata dan tunggu 5 - 10 menit
3. Tambahkan thinner sesuai kebutuhan, aduk rata
4. Aplikasi pada substrat dan biarkan kering. Jumlah pelapisan yang dianjurkan 3 lapis
5. Banyaknya pelapisan tergantung pada daya tutup dan ketebalan film yang diinginkan.

VIII. PENYIMPANAN & PENGEMASAN

Penyimpanan : Simpan wadah di tempat yang kering yang dilengkapi dengan ventilasi udara yang memadai. Wadah harus tertutup rapat. Jangan simpan di tempat panas.



TECHNICAL DATA SHEET

SEIV METAXY

Pengemasan : 1 liter set

IX. KESEHATAN & KESELAMATAN

Spray diruangan dengan sirkulasi udara yang baik, jangan dihirup. Jika terkena kulit, cuci dengan air bersih & sabun, jika terkena mata cuci dengan air sampai bersih, jika sakit terus berlanjut segera hubungi dokter.

X. DISCLAIMER

Informasi yang tertulis disini berdasarkan pengetahuan praktis dan hasil test laboratorium kami, akan tetapi sebagai product yang seringkali penggunaannya dilakukan diluar dari kondisi yang kami anjurkan, kami tidak dapat menjamin apapun selain kualitas dari product itu sendiri. Kami berhak mengganti data tersebut tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.