



TECHNICAL DATA SHEET

SEIV PRODELUX

Kode produk : 439.xxx.xx

I. DESKRIPSI PRODUK

SEIV Prodelux adalah cat akhir berbasis air dan berkualitas tinggi yang diformulasikan secara khusus untuk dapat diaplikasikan diberbagai macam substrat, seperti Kayu, Besi, Aluminium, beton, plastic, kaca, batu alam, kayu komposit dan komposit semen.

II. ANJURAN PENGGUNAAN

Untuk aplikasi eksterior dan interior, cocok untuk pengecatan substrat baru atau pengecatan ulang.

III. SUBSTRAT

Diaplikasikan di kayu, besi, asbestos, dinding, beton dan plafon.

IV. DATA PRODUK

Warna	: Putih dan berdasarkan kartu warna
Tampilan	: Gloss
Densitas	: 1.00 ± 0.1 g/ml
pH	: 8.5 – 9.0
Kandungan padatan	: 50 - 55 wt.%
Ketebalan per lapis	: DFT 25 – 35 μ m
Daya sebar teoritis	: 14 – 20 m ² / L/ lapis
Waktu kering, Kering sentuh	: ± 30 menit pada 30 °C
Kering keras	: 60 – 90 menit pada 30 °C
Selang waktu pelapisan	: Minimal 1 jam

V. DATA APLIKASI

Remarks	: Tangani dengan hati – hati. Aduk rata sebelum digunakan.
Metode aplikasi	: Kuas, roller, spray
Pengencer	: Air



TECHNICAL DATA SHEET

SEIV PRODELUX

Pengenceran : diencerkan dengan air
Aplikasi kuas/ roll = 5 – 10%
Aplikasi spray = 20%

VI. KEUNGGULAN

1. Mudah diaplikasikan
2. Tidak beracun
3. Tidak mengandung logam berat. Bebas dari merkuri dan timbal
4. Ketahanan cuaca yang baik
5. Tampilan gloss tinggi
6. Tidak menimbulkan karat dan ketahanan karatnya baik
7. Minimal *Brush Mark*

VII. PERSIAPAN PERMUKAAN & APLIKASI

A. PERSIAPAN PERMUKAAN

Substrat harus bersih, kering dan bebas dari debu, kotoran, lilin, minyak dll. Untuk pengecatan ulang sangat dianjurkan untuk membersihkan lapisan cat sebelumnya dengan **SHRED Paint Remover** untuk mendapatkan daya rekat yang baik. Partikel debu yang dihasilkan harus dibersihkan.

B. APLIKASI

1. Aduk rata sebelum digunakan
2. Encerkan cat SEIV PRODELUX dengan air, aduk rata.
3. Aplikasikan secara merata pada substrat baik dengan cara di Kuas, Roll atau Spray.
Diamkan hingga kering. Minimal selang waktu pelapisan 1 jam
4. Aplikasi lapis kedua, biarkan kering. banyaknya lapisan cat tergantung warna dan daya tutup cat basah.



TECHNICAL DATA SHEET

SEIV PRODELUX

VIII. PENYIMPANAN & PENGEMASAN

Penyimpanan : Simpan wadah di tempat yang kering yang dilengkapi dengan ventilasi udara yang memadai. Wadah harus tertutup rapat. Jangan simpan di tempat panas.

Pengemasan : 0,9 kg

IX. KESEHATAN & KESELAMATAN

Aplikasi diruangan dengan sirkulasi udara yang baik, jangan dihirup. Jika terkena kulit, cuci dengan air bersih & sabun, jika terkena mata cuci dengan air sampai bersih, jika sakit terus berlanjut segera hubungi dokter.

X. DISCLAIMER

Informasi yang tertulis disini berdasarkan pengetahuan praktis dan hasil test laboratorium kami, akan tetapi sebagai product yang seringkali penggunaannya dilakukan diluar dari kondisi yang kami anjurkan, kami tidak dapat menjamin apapun selain kualitas dari product itu sendiri. Kami berhak mengganti data tersebut tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.