



TECHNICAL DATA SHEET

SEIV ANTI-FOULING LONG LIFE

V. DATA APLIKASI

Remarks	: Tangani dengan hati-hati. Aduk rata sebelum digunakan
Metode aplikasi	: kuas, roller dan spray/ semprot
Pengencer	: SEIV Thinner Marine Paint
Pengenceran	: max. 20%

VI. KEUNGGULAN PRODUK

1. Mencegah fouling menempel
2. Tahan sampai \pm 2 tahun

VII. PERSIAPAN PERMUKAAN & APLIKASI

A. PERSIAPAN PERMUKAAN

Permukaan harus bersih, kering dan bebas dari kotoran, algae, jamur, lumut dan pengotor lain. Biarkan permukaan kering.

Untuk perlindungan lebih baik, aplikasi primer 2K berbahan dasar resin Epoxy.

B. APLIKASI

1. Aduk rata cat sebelum dan sesudah diencerkan.
2. Tambahkan pengencer SEIV Thinner Marine Paint sesuai kebutuhan, aduk rata.
3. Aplikasi cat pada substrate dan biarkan kering. Anjuran pengecatan ketebalan film \pm 150 micron

VIII. PENYIMPANAN & PENGEMASAN

Penyimpanan : Simpan wadah di tempat yang kering yang dilengkapi dengan ventilasi udara yang memadai. Wadah harus tertutup rapat. Jangan simpan di tempat panas.

Pengemasan : 5 L dan 20 L



TECHNICAL DATA SHEET

SEIV ANTI-FOULING LONG LIFE

IX. KESEHATAN & KESELAMATAN

Spray diruangan dengan sirkulasi udara yang baik, jangan dihirup. Jika terkena kulit, cuci dengan air bersih & sabun, jika terkena mata cuci dengan air sampai bersih, jika sakit terus berlanjut segera hubungi dokter.

X. DISCLAIMER

Informasi yang tertulis disini berdasarkan pengetahuan praktis dan hasil test laboratorium kami, akan tetapi sebagai product yang seringkali penggunaannya dilakukan diluar dari kondisi yang kami anjurkan, kami tidak dapat menjamin apapun selain kualitas dari product itu sendiri. Kami berhak mengganti data tersebut tanpa pemberitahuan terlebih dahulu