



TECHNICAL DATA SHEET

SEIV STAIN BLOCKER

Kode produk : 425.200.00

I. DESKRIPSI PRODUK

SEIV Stain Blocker adalah cat dasar (primer) bermutu tinggi berbasis minyak yang diformulasikan untuk menahan *bleeding* atau menghilangkan noda. Produk ini dapat menahan noda bekas api/ terbakar dan noda asap rokok, crayon, lipstick, pulpen, spidol permanen dan noda makanan. Cat ini cocok untuk aplikasi pada permukaan substrat yang membutuhkan cepat kering dan daya tutup cat dasar yang baik.

II. ANJURAN PENGGUNAAN

Cat *sealer* yang dapat digunakan sebagai cat dasar cat dekoratif berbasis air atau berbasis minyak dan cocok untuk pengecatan pada bidang baru dan pengecatan ulang. Digunakan untuk interior dan eksterior. Setelah aplikasi produk ini harus dilapisi dengan Cat akhir. Tidak dapat digunakan pada lantai.

III. SUBSTRAT

Diaplikasikan di dinding, pintu, kusen dan daun penutup jendela.

IV. DATA PRODUK

| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Warna | : Putih (dapat ditinting warna) |
| Tampilan | : Doff/Matt |
| Ketebalan per lapis | : DFT 15 – 20 μm |
| Daya sebar teoritis | : 9 - 10 m^2 / Liter |
| Waktu kering, Kering sentuh | : ca. 30 menit pada 30 °C |
| Selang waktu pelapisan | : 1 jam |
| Siap aplikasi cat akhir | : 30 hari |

V. DATA APLIKASI

| | |
|-----------------|---|
| Remarks | : Tangani dengan hati – hati. Aduk rata sebelum digunakan |
| Metode aplikasi | : kuas, roller, semprot |



TECHNICAL DATA SHEET

SEIV STAIN BLOCKER

Pengencer : NA

Pengenceran : NA

VI. KEUNGGULAN PRODUK

1. Cepat kering
2. Dapat menahan noda
3. Daya tutup baik
4. Kompatibilitas dengan segala jenis cat baik cat *waterbase* maupun cat *solventbase*
5. Tanpa Merkuri dan Timbal
6. Tahan terhadap alkali
7. Siap digunakan

VII. PERSIAPAN PERMUKAAN & APLIKASI

A. PERSIAPAN PERMUKAAN

Substrat harus bersih, kering dan bebas dari debu, kotoran, lilin, minyak dll. Untuk pengecatan ulang dianjurkan, semua lapisan cat sebelumnya dibersihkan menggunakan **SHRED Paint Remover** agar mendapatkan daya rekat yang baik. Selalu bersihkan permukaan dengan pembersih rumah tangga, larutan pembersih atau pelarut organik yang tepat.

Catatan :

Permukaan yang dicat sebelumnya : Hilangkan lapisan cat sebelumnya dibagian utama atau seluruh permukaan jika diperlukan

Permukaan beton, bangunan batu atau plesteran yang baru : permukaan harus kering betul sebelum dicat, sekitar 30 hari

Kayu belum terlapsi : Amplas halus

B. APLIKASI

1. Aduk rata cat untuk memastikan pigmen yang mengendap kembali terdispersi
2. Aplikasi lapis kedua setelah 1 jam dan aplikasi cat akhir dalam 30 hari. Satu lapis **SEIV Stain Blocker** secara efektif dapat menahan noda seperti air, nikotin, tinta, coretan-coretan, crayon, spidol marker, karat, pulpen, lipstick, asap rokok dan noda makanan, sehingga noda



TECHNICAL DATA SHEET

SEIV STAIN BLOCKER

tidak akan *bleed* ke cat akhir. Beberapa noda lain membutuhkan dua lapis **SEIV Stain Blocker**.

VIII. PENYIMPANAN & PENGEMASAN

Penyimpanan : Simpan wadah di tempat yang kering yang dilengkapi dengan ventilasi udara yang memadai. Wadah harus tertutup rapat. Jangan simpan di tempat panas.

Pengemasan : 4 L, 20 L

IX. KESEHATAN & KESELAMATAN

Spray diruangan dengan sirkulasi udara yang baik, jangan dihirup. Jika terkena kulit, cuci dengan air bersih & sabun, jika terkena mata cuci dengan air sampai bersih, jika sakit terus berlanjut segera hubungi dokter.

X. DISCLAIMER

Informasi yang tertulis disini berdasarkan pengetahuan praktis dan hasil test laboratorium kami, akan tetapi sebagai product yang seringkali penggunaannya dilakukan diluar dari kondisi yang kami anjurkan, kami tidak dapat menjamin apapun selain kualitas dari product itu sendiri. Kami berhak mengganti data tersebut tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.