



TECHNICAL DATA SHEET

SEIV WALL FILLER

Kode produk : 426.100.20

I. DESKRIPSI PRODUK

SEIV Wall Filler adalah plamir ekonomis berkualitas tinggi untuk mengisi pori-pori dinding dimana ada retakan dan ketidaksempurnaan yang perlu diperbaiki agar permukaan menjadi rata dan halus sebelum pengecatan.

II. ANJURAN PENGGUNAAN

Sebagai plamir untuk menutup pori-pori tembok serta meratakan dan menghaluskan bagian tembok yang tidak rata.

III. SUBSTRAT

Diaplikasikan di dinding yang telah diplester halus, beton maupun asbestos.

IV. DATA PRODUK

Warna	: Putih
Tampilan	: Doff/Matt
Densitas	: 1.72 - 1.77g/ml
Kandungan padatan	: 70 - 75 wt. %
Ketebalan per lapis	: DFT 200 μ m
Daya sebar teoritis	: 3 - 4 m ² / Kg
Waktu kering, Kering sentuh	: ca. 30 menit pada 30 °C
Kering keras	: ca. 3 jam pada 30 °C
Selang waktu pelapisan	: Minimum 3 jam

V. DATA APLIKASI

Remarks	: Tangani dengan hati – hati. Aduk rata sebelum digunakan
Metode aplikasi	: Pisau/ Kape, kuas, roller
Pengencer	: Air
Pengenceran	: NA



TECHNICAL DATA SHEET

SEIV WALL FILLER

VI. KEUNGGULAN PRODUK

1. Dapat menutup pori-pori dinding
2. Meratakan dan menghaluskan permukaan dinding
3. Tahan jamur dan lumut
4. Tahan alkali
5. Ramah lingkungan : tanpa merkuri dan timbal

VII. PERSIAPAN PERMUKAAN & APLIKASI

A. PERSIAPAN PERMUKAAN

- a. Substrat/ permukaan harus bersih, kering dan bebas dari debu, kotoran, lilin, minyak dll. Untuk pengecatan ulang dianjurkan, semua lapisan cat sebelumnya dibersihkan menggunakan *SHRED Paint Remover* agar mendapatkan daya rekat yang baik.
- b. Bersihkan jamur dan lumut dengan larutan kaporit 10% kemudian bilas dengan air dan keringkan.
- c. Perbaiki kerusakan pada tembok, lubang/ retakan besar dengan adukan semen dan pasir
- d. Permukaan tembok harus kering sempurna (kadar air 17 – 19%) dan untuk kadar alkalinya $pH < 9$ atau biarkan tembok baru kering selama ± 28 hari pada kondisi cuaca normal

B. APLIKASI

1. Aplikasi 1 -2 lapis *SEIV Wall Filler* tanpa pengenceran atau sesuai kebutuhan dengan kape
2. Biarkan kering, amplas permukaan yang telah diberi palmir dengan amplas nomor 150 -360 sampai halus dan rata
3. Bersihkan tembok dari debu amplas hingga bersih
4. Tembok siap untuk pengecatan selanjutnya : aplikasi primer *SEIV Magnoprime*

VIII. PENYIMPANAN & PENGEMASAN

Penyimpanan : Simpan wadah di tempat yang kering yang dilengkapi dengan ventilasi udara yang memadai. Wadah harus tertutup rapat. Jangan simpan di tempat panas.

Pengemasan : 2.5 kg, 5 kg, dan 25 kg



TECHNICAL DATA SHEET

SEIV WALL FILLER

IX. KESEHATAN & KESELAMATAN

Spray diruangan dengan sirkulasi udara yang baik, jangan dihirup. Jika terkena kulit, cuci dengan air bersih & sabun, jika terkena mata cuci dengan air sampai bersih, jika sakit terus berlanjut segera hubungi dokter.

X. DISCLAIMER

Informasi yang tertulis disini berdasarkan pengetahuan praktis dan hasil test laboratorium kami, akan tetapi sebagai product yang seringkali penggunaannya dilakukan diluar dari kondisi yang kami anjurkan, kami tidak dapat menjamin apapun selain kualitas dari product itu sendiri. Kami berhak mengganti data tersebut tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.