



Kualitas Keindahan Warna

METACRYL

A U T O M O T I V E P A I N T

BASE COAT POLYURETHANE



KETERANGAN PRODUK

Daya sebar teoritis

Waktu kering

Selang waktu pelapisan

Metode aplikasi

Ketebalan per lapis (dengan metode spray)

Pengenceran

Pengencer

: 23-35 m²/Liter/lapis

: Kering sentuh : ±5 menit (suhu 30°C)

Kering keras : ±15 menit (suhu 30°C)

: 5-10 menit

: *Spray*

: DFT 10-15 µm

: 100% ± 20% untuk aplikasi spray

: SEIV Thinner Polyurethane



**CEPAT
KERING**



**MUDAH
DICAMPUR**



**BACA PETUNJUK SEBELUM PEMAKAIAN.
GUNAKAN MASKER PENUTUP HIDUNG.
JANGAN TERCAMPUR MAKANAN.
BAHAN MUDAH TERBAKAR.
JAUHKAN DARI ANAK-ANAK.**

ATURAN PAKAI :

1. Bersihkan permukaan dari debu, kotoran, lilin, minyak dan sisa amplas.
2. Direkomendasikan memakai **SEIV METAXY** (primer) untuk hasil maksimal.
3. Encerkan campuran dengan **SEIV Thinner Polyurethane** (by volume 1:1), aduk rata sebelum digunakan.
4. Aplikasikan 2 - 3 lapis, banyaknya lapisan tergantung pada daya tutup cat yang diharapkan, biarkan kering.
5. Setelah cat base coat kering, lapisi dengan **SEIV Metalux/Clear PU paint/Varnish PU**.

ANJURAN KESEHATAN & KESELAMATAN :

1. Spray diruangan dengan sirkulasi udara yang baik, jangan dihirup.
2. Jika terkena kulit, cuci dengan air bersih & sabun.
3. Jika terkena mata, cuci dengan air sampai bersih.
4. Jika sakit terus berlanjut segera hubungi dokter.

PENYIMPINAN :

Simpan wadah di tempat yang kering yang dilengkapi dengan ventilasi udara yang memadai. Wadah harus tertutup rapat. Jangan simpan ditempat panas.

