



TECHNICAL DATA SHEET

SEIV AUTO REFINISH

Kode Produk : 440.xxx.xx (Tampilan Gloss)

441.xxx.xx (Tampilan Doff/matt)

I. DESKRIPSI PRODUK

SEIV Auto Refinish adalah cat akhir berbahan dasar nitrocellulose yang memiliki tampilan gloss atau doff. SEIV Auto Refinish memiliki daya rekat yang baik dan cepat kering.

II. ANJURAN PENGGUNAAN

Dapat digunakan untuk aplikasi proteksi, dekoratif dan automotif baik interior dan eksterior. Cocok untuk permukaan baru maupun pengecatan ulang.

III. PERMUKAAN

Aplikasi logam/ besi, kayu dan plastik

IV. DATA TEKNIS

Warna	: Berdasarkan kartu warna dan permintaan khusus
Tampilan	: Varnish, gloss, matt/doff
Densitas	: 0.90 – 1.20 g/ml
Kandungan padatan	: Gloss = $\pm 50\%$ (wt.) Doff = $\pm 35\%$ (wt.)
Tingkat kilap (GU 60°)	: Gloss > 85 Doff ≤ 10
Ketebalan per lapis (dengan metode spray)	: DFT 20 - 25 μm
Daya sebar	: Gloss = 16 – 17 m ² / Liter Doff = 11 – 13 m ² / Liter
Waktu kering, Kering sentuh	: ± 5 menit pada 30 °C
Kering keras	: ± 1 jam pada 30 °C
Selang waktu Spray (menit)	: 5 – 10 menit



TECHNICAL DATA SHEET

SEIV AUTO REFINISH

V. DATA APLIKASI

Remarks	: Tangani dengan hati - hati. Aduk rata sebelum digunakan
Metode aplikasi	: Spray
Pengencer	: SEIV Thinner Cat & Dog
Pengenceran	: 100 ± 20%

VI. KEUNGGULAN

A. GLOSS

1. Tampilan kilap yang tinggi
2. Cepat kering
3. Memiliki daya tutup yang baik

B. MATT/DOFF

1. Tampilan matt
2. Cepat kering
3. Memiliki daya tutup yang baik

VII. PERSIAPAN PERMUKAAN & APLIKASI

A. PERSIAPAN PERMUKAAN

Permukaan harus bersih, kering dan bebas dari debu, kotoran, lilin, minyak, dll. Amplas permukaan dengan material amplas yang dianjurkan sebelum aplikasi. Partikel debu yang dihasilkan harus dihilang.

B. APLIKASI

Sistem cat yang dianjurkan :

1. Cat dasar

SEIV Metaxy : 1 lapis

2. Cat akhir

SEIV Auto Refinish : 2 – 3 lapis. Jumlah lapisan cat tergantung daya tutup cat. Untuk hasil terbaik dan lapisan cat lebih tahan lama, timpa lapisan cat dengan **SEIV Chemolux 909 Varnish**.



TECHNICAL DATA SHEET

SEIV AUTO REFINISH

VIII. PENYIMPANAN & PENGEMASAN

Penyimpanan : Simpan wadah di tempat yang kering yang dilengkapi dengan ventilasi udara yang memadai. Wadah harus tertutup rapat. Jangan simpan di tempat panas.

Pengemasan : 0.95 L, 5 L, 20 L

IX. KESEHATAN & KESELAMATAN

Spray diruangan dengan sirkulasi udara yang baik, jangan dihirup. Jika terkena kulit, cuci dengan air bersih & sabun, jika terkena mata cuci dengan air sampai bersih, jika sakit terus berlanjut segera hubungi dokter.

X. DISCLAIMER

Informasi yang tertulis disini berdasarkan pengetahuan praktis dan hasil test laboratorium kami, akan tetapi sebagai product yang seringkali penggunaannya dilakukan diluar dari kondisi yang kami anjurkan, kami tidak dapat menjamin apapun selain kualitas dari product itu sendiri. Kami berhak mengganti data tersebut tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.